



綠固科技股份有限公司

GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel:886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

## LM-600 DM-10 C10A

UV 硬化型絕緣油墨

### 使用特性:

LM-600 DM-10 C10A 系列是一種 UV 硬化,適用於顯示器行業當做保護膜,特別是在製程中所要求之高度底材黏著性,LM-600 DM-10C10A 可提供良好的絕緣性、半透明性(霧面)及表面硬度 LM-600 DM-10C10A 幾乎無味且為低刺激性。

### 技術資料:

- 半透明。
- 硬 度:3H
- 黏度在 VT-04F, 2 號針, 25 °C : 140±30PS。
- 硬化速度:3 支 200W/inch UV 燈管, 約 4-5M/分。總能量 ITO-PET: 1500-2500mJ/cm<sup>2</sup>, ITO-Glass: 2500-3500mJ/cm<sup>2</sup>。
- 儲存壽命:于室溫 25°C 中, 可保存 6 個月。(製造日期起)

### 印刷條件:

網板可以為直接、直間棒或間接網, 網目可以是尼龍絲 55-120T 或不銹鋼絲 150-325 mesh.

### 包裝方式:

5KG 裝之黑色罐或 1KG 裝之黑色罐。

### 儲存條件:

保存在密封狀態, 避免直接日曬, 放置在涼爽、乾燥的地方。(溫度控制在 8°C~25°C)

### 注意事項:

小心操作。遠離光、熱及火源。避免接觸到皮膚。如果需要, 請戴上手套及穿上防護衣。若不小心接觸皮膚時, 請用肥皂水清洗接觸部位。若不小心接觸眼睛時, 請用清水沖洗至少 15 分鐘後並緊快就醫。如欲獲知詳細資料, 使用前請先參考物質安全資料表(MSDS)。