



**綠固科技股份有限公司**  
**GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION**

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel: 886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

**LM-600 DMG11 光硬化綠色絕緣油墨**

LM-600 DMG11 是 UV 硬化軟板保護膜油墨，具備高度底材黏著性，提供良好的絕緣以及表面硬化。LM-600 DMG11 幾乎無味且低刺激性，油墨成分不含鹵素，符合 RoHS 規範。

**技術資料 Technical Data**

項目	LM-600 DMG11
顏色	綠色
黏度 (25°C)	70 ± 20 PS (VT-04, #2 針)
貯存安定性(20-30 °C)	6 個月

**使用條件**

網目	150-325 目(55-120T)
塗膜厚度	8-20 μm
硬化條件 Curing Condition	3 支 200W/inch UV 燈管，約 4-5M/分 總能量 800-1500mJ/cm <sup>2</sup> ，
稀釋 dilution	不建議使用溶劑稀釋

以上各項數據僅供參考

**包裝方式：**

5KG 裝之黑色罐或 1KG 裝之黑色罐。

**儲存條件：**

保存在密封狀態，避免直接日曬，放置涼爽、乾燥地方。(溫度控制 25°C 以下)。

**注意事項：**

小心操作。遠離光、熱及火源。避免接觸到皮膚。如果需要，請戴上手套及穿上防護衣。若不小心接觸皮膚時，請用肥皂水清洗接觸部位。若不小心接觸眼睛時，請用清水沖洗至少 15 分鐘後並緊快就醫，使用前請先參考物質安全資料表 (MSDS)。