



綠固科技股份有限公司
GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel: 886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

LM-600 DS-20 F6B

UV 硬化型透明隔離油墨

使用特性:

LM-600 DS-20 F6B 是 UV 硬化透明隔離油墨,適用於顯示器當做點間隔,特別是製程中要求高度底材黏著性, LM-600 DS-20 F6B 可提供良好的絕緣性、透明性及表面硬化。

技術資料:

- 顏色：透明。
- 硬度：3H
- 黏度：500 ±50PS (VT-04, 2 號針, 25 °C)。
- 硬化速度：3 支 200W/inch UV 燈管, 約 4-5M/分; 總能量 2000-3000mJ/cm²。
- 儲存期：6 個月(室溫 25°C, 製造日期起)

印刷條件:

網板網目可以是尼龍絲 55-120T 或不銹鋼絲 150-325 mesh, 也可直接不銹鋼板印刷。

包裝方式:

5KG 裝之黑色罐或 1KG 裝之黑色罐。

儲存條件:

密封狀態保存, 避免直接日曬, 放置陰涼、乾燥地方。(溫度控制 8°C~25°C)

注意事項:

小心操作。遠離光、熱及火源。避免接觸到皮膚。如果需要, 請戴上手套及穿上防護衣。若不小心接觸皮膚時, 請用肥皂水清洗接觸部位。若不小心接觸眼睛時, 請用清水沖洗至少 15 分鐘後並緊快就醫。如欲獲知詳細資料, 使用前請先參考物質安全資料表(MSDS)。