



**綠固科技股份有限公司**  
GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel:886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

**熱硬化型可剝離油墨 LM-600 PM-190BK THERMAL-CURING PEELABLE MASK**

LM-600 PM-190BK 為熱硬化型黑色可剝離保護油墨，油墨印刷性佳，硬化速率快，乾燥後塗膜可剝離性優異，適用於 PET 防刮及防塵保護，使用後可完全剝除無殘膠。此油墨塗膜經過高溫製程，塗膜強度增加，不侵蝕底材維持優異剝離性。

**技術資料 Technical Data**

項目	LM-600 PM-190BK
顏色 Color	黑色 Black
黏度 Viscosity(25°C)	300 ± 50 PS (VT-04, #2 針, #2 Spindle)
貯存安定性 Shelf life at 20-30 °C under dark packing	6 個月 month

**使用條件**

網目 T	80-200 目
乳膠膜厚 Stencil thickness	50-100 micron
刮刀 squeegee	60-65 度鈍角 flat angle
硬化條件 Curing Condition	120~150°C, 10~30MINS
稀釋 dilution	不建議使用溶劑稀釋

以上各項數據僅供參考

**包裝方式:**

5KG 裝之黑色罐或 1KG 裝之黑色罐。

**儲存條件:**

保存密封狀態，避免直接日曬，放置涼爽、乾燥地方。(溫度控制在 25°C 以下)

**一般注意事項:**

小心操作。遠離光、熱及火源。避免接觸到皮膚。如果需要，請戴上手套及穿上防護衣。若不小心接觸皮膚時，請用肥皂水清洗接觸部位。若不小心接觸眼睛時，請用清水沖洗至少 15 分鐘後並緊快就醫。如欲獲知詳細資料，使用前請先參考物質安全資料表(MSDS)。

**使用時注意事項**



綠固科技股份有限公司  
GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel: 886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No. 258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

1. 請使用脂類或其它溶纖劑、或酯類與溶纖類之混合溶劑來清洗網板。
2. 使用本品宜先攪拌，開罐請於 24 小時內使用。
3. 本品請使用原液，如必需粘度，請用專屬稀釋劑，添加量 3% 以下。
4. 硬化後油墨厚度以 20 微米 ( $\mu\text{m}$ ) 以上為宜。
5. 基板的表面處理對油墨塗膜性能具關鍵性影響，確實清除基板表面污染物質，避免手指接觸。
6. 因烘烤條件的容許誤差，隨烤箱的種類、箱內板材數量不同而產生變化，請進行試驗確認後再設定。
7. 若不慎接觸皮膚或眼睛時，須立即以肥皂及大量清水沖洗，切勿使用任何溶劑清洗。
8. 本製品屬於指定可燃物、可燃性液體，請勿於有煙火之處使用。
9. 本品需在 25°C 以下的陰涼處保存。