

## 熱硬化型油墨(LM-600 TP-30B1)

### Thermal Curable Resist

LM-600 TP-30B1 為熱硬化鹼性去墨印刷油墨，具有快速硬化及良好的印刷性，乾燥後其表面堅硬可抗刮傷，為一性能優異的網印印刷油墨。

### 技術資料 Technical Data

項目	LM-600 TP-30B1
顏色 Color	藍色 Blue
黏度(25°C)	190 ± 30 PS (VT-04, #1 針, #1 Spindle)
硬化條件 Curing Condition	10~15 分鐘 minutes @80~120 °C
鉛筆硬化(JIS K5400) Film hardness by pencil lead	≥ 2H
抗酸蝕刻 Acid etching resistance	良好 Excellent
表面消光 Matting effect	良好 Excellent
去墨條件 Condition of remove coating film by alkali	5-10 秒在 25-50 °C 的 1.5% NaOH 水溶液 5-10 seconds at 25-50 °C for 3-5% NaOH aqueous solution
保護膜去墨溶解狀態 Type of soluble coating film	粉末溶解狀 Powder dissolving type
貯存安定性 Shelf life at 20-30 °C under dark packing	12 個月 12 month

以上各項數據僅供參考

The above information is for reference only.